

## LATEXFARBE SEIDENGLÄNZEND

weiß

für den Innen- und Außenbereich

scheuer- und wetterbeständig

hochdeckend

strapazierfähig

wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

**DIN EN 13300:**

Nassabriebklasse 2

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 2 bei 7m<sup>2</sup>/l



**Beschreibung:**

Wetterbeständige Kunststoff-Latexfarbe.

Hochdeckende, seidenglänzende Dispersionsfarbe für strapazierfähige Innenanstriche auf Relief- und Prägetapeten sowie Glasfaserdekortapeten mit höchsten Ansprüchen. Scheuerbeständig und leicht zu reinigen. Auch geeignet für witterbeständige Fassadenanstriche, gut sauber haltend, sehr ergiebig, leichte Verarbeitung, spritzarm bei der Rollenapplikation, Airless-spritzbar. Lösemittelfrei und geruchsarm.

**Lichtbeständigkeit:**

sehr gut

**Wetterbeständigkeit:**

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

**Verträglichkeit:**

ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

**Verwendungszweck:**

Besonders gut geeignet für hoch strapazierfähige, Innenanstriche auf Glasfaserdekorgewebe, Relief- und Prägetapeten. Zur witterfesten Beschichtung auf Putz, Beton, Faserzement. Wenig füllend, nicht schlämzend.

**ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Vor Gebrauch Kennzeichnung lesen!

Das Produkt muss vor dem Gebrauch gut aufgerüttelt werden.

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und kreidende Altanstriche sind zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund LF zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe sind ebenfalls mit Tiefgrund LF zu grundieren. Auf Vinylschaumtapeten kann es durch die darin enthaltenen Weichmacher nach dem Überstreichen zu einem Klebeeffekt an der getrockneten Oberfläche kommen.

**1. Anstricchaufbau auf Putz und Beton, innen und außen**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 x vorstreichen mit Latexfarbe 15 % Wasser verdünnt.
- 1 - 2 x unverdünnt auftragen

**2. Anstricchaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungs-anstrich**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt.

**Ergiebigkeit:**

ca. 6 - 7 m<sup>2</sup>/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:**

Wasser

**Werkzeug:**

Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trockenzeit:** (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken/grifffest: nach ca. 2 – 3 Stunden

überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

durchgetrocknet: ---

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Inhaltsstoffe:**

Vinylacetat-Copolymerdispersion, Titandioxid, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on, Zinkpyritthon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für Latexfarbe (Kat. A/a): 30 g/l (2010).

Latexfarbe enthält maximal 1 g/l VOC.

**WGK:** 1

**GISBAU-Code:** M-DF 01

**GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

**Farbtöne**

Weiß

**Verpackungsgrößen:**

2,5 L ; 5 L ; 10 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.