



BETONBESCHICHTUNG

seidenmatt
Innen- und Außenbereich
geruchsneutral
tritt- und stoßfest
hochabriebfest
leicht zu verarbeiten
umweltschonend



www.blauer-engel.de/uz12a

Beschreibung:

Wasserverdünnbare spezial Betonbodenversiegelung für den Innen- und Außenbereich. Leicht zu verarbeitende Spezialbeschichtung für Fußböden aller Art mit normaler Gehbelastung. Zähe, flexible und abriebfeste Bodenbeschichtung. Geruchsarm und umweltschonend, da wasserverdünntbar.

Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

| | |
|--|---------------------|
| staubtrocken/grifffest: | nach ca. 2 Stunden |
| überarbeitbar: | nach ca. 12 Stunden |
| durchgetrocknet: | nach ca. 3 Tagen |
| Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit! | |

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, lichtechte Pigmente, calcitische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benziso-thiazol-3-(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

VOC-Gehalt:

EU Grenzwert für Betonbeschichtung (Kat.A/i): 140 g/l (2010). Betonbeschichtung enthält maximal 40 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSW 20

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt

Verwendungszweck:

Geeignet für die Beschichtung von Fußböden, Kellerböden, Zementsockel, Estrich, Betontreppen, Balkone, Putz, Mauerwerk, Holz usw. Terrassen, Lager- und Wirtschaftsräumen und anderen Nutzflächen, die keiner ständigen Wasserbelastung ausgesetzt sind. Nicht für Garagenböden geeignet!

ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Altanstriche sind zu prüfen, ob sie mit unserer Betonbeschichtung verträglich sind. Hinterfeuchtung ist auszuschließen. Glatt abgezogene Betonflächen müssen vor der Beschichtung aufgeraut werden. Zementschlämme und Sinterschichten mechanisch entfernen. Beton- und Estrichflächen müssen mind. einen Monat durchgetrocknet sein. Im Außenbereich muss der Untergrund Moos- und algenfrei sein. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten!

GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE

siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt

1. Anstricchaufbau auf Beton und Estrich, Innen und Außen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 x grundieren mit Tiefgrund LF
- 2 bis 3 Anstriche unverdünnt

Farbtöne

lt. Farbtonliste

Verpackungsgrößen:

750 ml ; 2,5 L

2. Anstricchaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungs-Anstrich

- Altanstriche prüfen, ob sie mit unserer Betonbeschichtung verträglich sind
- Untergrund entsprechend vorarbeiten, Fehlstellen ausflecken
- 1 - 2 x lackieren mit Betonbeschichtung unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 10 m²/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen:

Wasser

Werkzeug:

Rolle, Pinsel

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.