

## SOCKEL- & DACHFARBE

matt  
hochdeckend  
scheuer- und wetterbeständig  
hochdeckend  
UV-stabil, lichtecht  
wasserverdünnt  
**DIN EN 13300:**  
Nassabriebklasse 2



**Beschreibung:**

Fertig abgetönte Dispersionsaußenwandfarbe. Hochdeckende, scheuer- und wetterbeständige Dispersionsfarbe für den Außenbereich. Leicht zu reinigen und schützend gegen Wind und Wetter. Wasserdampfdiffusionsfähig, UV-stabil, lichtecht und lösemittelarm.

**Lichtbeständigkeit:**

sehr gut

**Wetterbeständigkeit:**

Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363

**Verträglichkeit**

alle Farbtöne sind miteinander mischbar

**Verwendungszweck:**

Besonders geeignet für wetterfeste Neu- und Renovierungsanstriche im Schlagregenbereich von Wand- und Sockelflächen aus Beton, Putz, Mauerwerk und Altanstrichen sowie für Dachziegel und Faserzementplatten.

**ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein (Schalöle, Fett o.ä.). Alte, nicht tragfähige Anstriche komplett entfernen. Stark saugende oder mürbe sandende Untergründe, auch Dachziegel und Faserzementplatten mit Tiefgrund vorbehandeln. Neue ungestrichene Putze müssen mindestens 4 Wochen durchtrocknen. Vorhandenen Bewuchs vorher gründlichst entfernen durch Bürsten, Abkratzen oder Abwaschen, ggf. mit Grünbelagsentferner o.ä. Die Sockel müssen gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich und von innen geschützt sein. Stehendes Wasser auf der Beschichtung ist zu vermeiden, die Dachneigung soll mindestens 3° betragen. Bei zusammenhängenden Flächen auf Chargengleichheit der Gebinde achten. Gebinde gut aufrühen.

**1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 x vorstreichen mit Sockel- & Dachfarbe mit 5 % - 10 % Wasser verdünnt
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt.

**2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- Kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen.
- 1 x vorstreichen mit Sockel- & Dachfarbe mit 5 % Wasser verdünnt.
- 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt

**Ergiebigkeit:**

ca. 6 m<sup>2</sup>/litr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen**

Wasser

**Werkzeug:**

Farbrolle, Flachpinsel, Airless spritzbar

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trockenzeit:** (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden

durchgetrocknet: ---

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

**Inhaltsstoffe:**

Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid und anorganische Buntpigmente, carbonatische und silikatische Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 2-Methyl-2(H)-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, Zinkpyrithion. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188.

**VOC-Gehalt:** EU-Grenzwert für Sockel- & Dachfarbe (Kat.A/c) 40 g/l (2010). Sockel- & Dachfarbe enthält maximal 39 g/l VOC.

**WGK:** 1

**GISBAU-Code:** M-DF 01

**GEFAHRENHINWEISE/SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

- verschlossene Gebinde kühl, aber frostfrei lagern - nicht unter + 5 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur und nicht bei großer Sonneneinstrahlung verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - Essen, Trinken oder Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - auch bei der Verarbeitung schadstoffarme Anstriche die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten - bei Kontakt mit der Haut und den Augen sofort mit viel Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen - Spritznebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altłacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle und Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

**Farbtöne**

Ziegelrot ; Schiefer ; Steingrau ; Havanna

**Verpackungsgrößen:**

5 L

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.